

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

<p>84-301681/49 A35 P55 TJAD/26.05.83 TJADEN J "EP -126-787-A 26.05.83-EP-105219 (05.12.84) B234-26 B29c-27/02 laser welding continuously moving thermoplastics sheets - using changing angle of incidence of beam on sheets and additives in thermoplastics to increase energy utilization</p>	<p>C84-123383 D/8: BE DE FR GB IT NL CLAIMED WELDING PROCESS Thermoplastics sheets (1) are continuously welded (sealed) together using a laser beam (1) focused into the roll gap where the two sheets (2) converge. The material of the sheets is a thermoplastic, esp. a polyethylen, more specifically medium-density polyethylene. Additives incorporated into this material improve energy conversion into heat; the angle of incidence of the beam onto the sheet varies from an oblique angle at the boundary of the beam to an almost tangential angle at the roll gap, which is at the centre of the beam. The beam can be adjusted in space and time, the roll gap can be adjusted and the distance from the optical plane adjusted; the heat emitted from the resultant welded seams is used for regulating the speed. The welded together sheets are immediately cooled and</p>
<p>A(4-GIC, 11-C1B, 12-H2, 12-S6B) then further processed. USE/ADVANTAGES For welding or sealing together thermoplastics sheets, esp. polyethylen sheets, more specifically medium-density polyethylene. Particular use is for the prodn. of plastic boxes, for which two beams are used, intermittently interrupted to produce gaps forming water outlets.</p>	<p>MORE SPECIFICALLY Material incorporated into the sheets include absorbing particles such as SiO₂, TiO₂, CaCO₃, Al₂O₃, or carbon black. Alternatively, metal particles esp. aluminium flakes are incorporated, esp. 2% by weight aluminium in polyethylene. (18pp230PADWgNol/3). (5) IER: DE1478239 AT-28877 US3588045 J58114390 DE2847082 US1974016 DE2838858 DE1829219 FR1485204 1.Jnl. Ref</p>

RP-128287-A*

B2 esp@cenet - Document Viewer Navigation - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites Media History Mail Print Edit Discuss

Address <http://12.esp@cenet.com/esp@cenet/viewer?PN=EP0126787&CV=ep&G=en&DB=EPD>

EP0126787 Biblio Desc Claims Page 1 Drawing Go

esp@cenet

Method of laser welding and plastics optimized therefor.

Patent Number: EP0126787
 Publication date: 1984-12-05
 Inventor(s): TJADEN JAN
 Applicant(s): TJADEN JAN
 Requested Patent: ☒ EP0126787
 Application Number: EP19830105219 19830526
 Priority Number(s): EP19830105219 19830526
 IPC Classification: B29C27/02; B23K26/00
 EC Classification: B29C85/16; B29C53/36B
 Equivalents:

Cited Documents: DE1479239; AT289377B; US3598045; DE2647082; US3974016; DE2828856; DE1629219; ER1465204; JP56114590

Abstract

In this method, the interaction between the irradiated laser energy and the absorption in the thermoplastic material is optimised. Suitable additives are named to intensify the conversion of the laser radiation into heat in the polymer and, by means of metal flakes, to achieve a multiple reflection with respective absorption within the plastic. During welding, the sheet is transported in such a way that in a preheating zone it is impinged by the less intense energy with the outer region of the beam cone partly normal to it, but on approaching the hot core of the beam increasingly tangential to it with penetrating effect. The combination of these measures has the effect of a virtually complete extinction of the irradiated energy, so that the method is suitable in particular for the continuous welding of plastics in web form.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

Done

Internet

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 83105219.6

51 Int. Cl.²: **B 29 C 27/02**
B 23 K 26/00

22 Anmeldetag: 26.05.83

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.12.84 Patentblatt 84/49

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL

71 Anmelder: **Tjaden, Jan**
Vorwaldstrasse 41
D-8968 Durach(DE)

72 Erfinder: **Tjaden, Jan**
Vorwaldstrasse 41
D-8968 Durach(DE)

54 Verfahren zum Laserschweißen und hierfür optimierter Kunststoff.

57 Bei diesem Verfahren wird die Wechselwirkung zwischen der eingestrahlten Laserenergie und der Absorption im thermoplastischen Material optimiert. Es werden geeignete Additive genannt, um die Umwandlung der Laserstrahlung in Wärme im Polymer zu intensivieren und durch Metallschuppen eine Mehrfachreflexion mit jeweiliger Absorption innerhalb des Kunststoffs zu erzielen. Die Folienführung beim Verschweißen erfolgt in der Weise, daß in einer Vorwärmzone die schwächere Energieintensität mit dem Außenbereich des Strahlenkegels teilweise normal, bei Annäherung an den heißen Strahlenkern jedoch zunehmend tangential mit Tiefenwirkung auftritt. Die Kombination dieser Maßnahmen bewirkt eine nahezu vollständige Extinktion der eingestrahlten Energie, so daß sich das Verfahren besonders für die kontinuierliche Verschweißung von bahnenförmigen Kunststoffen eignet.




Fig.1

Verfahren zum Laserschweißen und hierfür optimierter
Kunststoff.

Die Erfindung betrifft ein Schweißverfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Es gibt in der Verarbeitung von Kunststoff-Filmen
5 viele Anwendungen, die flächige, dichte Nähte mit
hoher Festigkeit voraussetzen. Solche Verbindungen
werden hauptsächlich im Wärmeimpuls- und Wärmekon-
taktverfahren erzeugt. Bei beiden wird von außen
durch die aufeinanderliegenden Folien solange Wärme
10 zugeführt, bis in der dazwischenliegenden Fügefläche
die Schweißtemperatur erreicht ist. Die Arbeitsge-
schwindigkeit ist also durch die geringe Wärmeleit-
fähigkeit des Schweißgutes begrenzt. Um den Tempera-
turgradienten steigern zu können, kaschiert man viel-
15 fach die Folien mit einer dünnen Polyesterschicht
höherer Temperaturfestigkeit oder belegt die Siegel-
backen mit Teflon-Glasseide, wodurch ein Ankleben und
Aufbauen der plastifizierten Monofolie verhindert
wird. Die erzielte Verkürzung der Schweißzeit recht-
20 fertigt diesen zusätzlichen Aufwand. Jedoch haben die
Wärmeimpuls- und Wärmekontaktverfahren damit die phy-
sikalische Grenze einer Geschwindigkeitssteigerung
erreicht.

25 Es ist deshalb versucht worden, die Wärmeleitfähig-
keit von Kunststoffen durch Zugabe stärker leitender
Füllstoffe zu steigern. Eine merkliche Verbesserung
ergibt sich jedoch erst bei höchstmöglicher Beimeng-
ung, die wiederum andere unerwünschte physikalische
30 Veränderungen des Systems nach sich zieht, beispiels-
weise die Dehnfestigkeit verringert.

Als Energiequelle zum Schweißen von Kunststoffen wird
in der DE-OS 16 29 219 ein He-Ne Laser beschrieben,

dessen Wellenlänge bei einem Absorptionspeak des Kunststoffes liegt. Derartige Laser sind für den angestrebten Zweck jedoch völlig ungeeignet, da sie nur sehr geringe Leistungen bringen.

5

Aus der DE-AS 2826 856 derselben Anmelderin ist bekannt, den beim Transschweißen von zwei dünnen Folien hindurchtretenen, sonst verlorenen Großteil der Laserstrahlung dadurch besser auszunutzen, daß mit nachgeschalteter Elementen der Laserstrahl wiederholt von außen durch den Schweißnahtbereich reflektiert wird. Wegen sich summierender Reflexionsverluste und Streuung sind homogene, dichte Nähte mit diesem Verfahren nicht zu erzielen.

15

Aus der DE-OS-26 47 082 ist ein Verfahren bekannt, über gegenläufige Walzen zwei Metallbänder so zusammenzuführen, daß durch einen im Walzenspalt auftretenden Laserstrahl beide Bänder miteinander verschweißt werden. Damit wird die Tatsache genutzt, daß die Oberfläche der Metallbänder die Strahlung weitgehend absorbiert und als Wärme schnell in den Nahtbereich weiterleitet. Dieses Verfahren wäre bei Kunststoffen unwirtschaftlich langsam, da diese schlechte Wärmeleiter sind und beispielsweise das meistgebräuchliche Polyäthylen nur einen Bruchteil der Einstrahlung eines CO₂-Lasers absorbiert.

25

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Schweißgeschwindigkeit von Kunststoff-Folien wesentlich zu erhöhen und die Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Schweißgut dadurch zu optimieren, daß mehrere Strahlen ausgekoppelt oder durch Strahlenteilung gebildet, gebündelt und sowohl zeitlich als auch räumlich so gesteuert werden, daß die Ausbildung der Nähte nach Schweißtiefe und -breite, sowie Abstand voneinander

30

35

- und Verlauf (Muster) variiert werden kann, die Schweiß-
vorrichtung derart gestaltet ist, daß die Folien ent-
lang dem Intensitätsprofil der Strahlen konvergieren,
die Schweißgeschwindigkeit mit dem Ziel homogener,
5 fester und wasserdichter Nähte zu steuern und den
Kunststoff durch geeignete Additive so zu modifizieren,
daß eine möglichst verlustlose Umwandlung der einge-
strahlten Energie in Schmelzwärme erzielt wird.
- 10 Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Verfahren
durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst.
- Für die ökonomische Ausnutzung der Laserenergie stell-
15 ten sich in Versuchen besonders Polyäthylene wegen
ihres weiteren Schmelzbereichs gegenüber anderen Ther-
moplasten für automatischen Betrieb als geeignet her-
aus. Mit Additiven, für die im Laserwellenbereich ein
Absorptionspeak ermittelt wurde, wie anorganische Mi-
20 neralien und Industrieprodukte, wird die geringe Eigen-
absorption des Polyäthylens verstärkt. Es gelang durch
das Einarbeiten von reflektierenden Metallpartikeln in
das thermoplastische Grundmaterial, eine Mehrfachre-
flexion der Einstrahlung innerhalb der Folie zu erzie-
25 len und damit wiederholte interne Absorption. Diese
Maßnahmen, aber auch die Kombination von absorbieren-
den Füllstoffen mit reflektierenden Partikeln ergeben
eine wesentlich bessere Ausnutzung der Laserstrahlung.
Es wurde gefunden, daß schuppenförmiger Aluschliff be-
30 sonders geeignet ist, weil über die Folienführung die
Schichtung dieser Schuppen im Polymer der Strahlungs-
intensität angepaßt werden konnte.
- Das entwickelte Verfahren ließ erstmalig die außeror-
35 dentlich kostengünstige Herstellung eines Schlauches
zu, der für Bewässerungszwecke verwendet wird.

Für dieses Einsatzgebiet ist eine oder beide den Schlauch bildenden Folien für den Wasseraustritt in Abständen gelocht. Das Verfahren ist aber nicht auf die Verbindung von zwei Folien beschränkt, es können
5 eine weitere Bahn oder Abschnitte angebracht sein. Beispielsweise hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die vorher angebrachten Löcher mit einer angehefteten überwölbenden Abschirmung zu versehen, damit Wasser nur sickernd austritt. Eine weitere Ausgestaltung der
10 Erfindung sieht vor, daß mehrere parallel laufende Kammern mit Hilfe unterbrochener bis durchgehender Nähte gebildet sind. Für verschiedene Anwendungsfälle der Bewässerung mit spezifischem Wasserbedarf sind Löcher bestimmter Größe in definierten Abständen angeordnet und
15 der geschweißte Schlauch in vorgegebenen Längen konfektioniert. Für Transport und vereinfachtes Auslegen des nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Bewässerungsschlauches hat sich das raumsparende Aufwickeln bewährt.

20 Die erfindungsgemäße Optimierung der Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Polymer führte zu einem industriellen Schweißverfahren für thermoplastische Folien, dessen Schweißgeschwindigkeit die herkömmlichen Methoden um das Mehrfache übertrifft. Ein weiterer Vorteil liegt in der ausgeprägten Konstanz der Schweißnahtqualität. Die erreichte Dichtigkeit und der
25 erzielte außergewöhnlich hohe Schweißfaktor d.h. das Verhältnis von Naht- zu Materialfestigkeit markieren einen deutlichen Fortschritt in der Schweißtechnologie. Die früher erforderliche Sicherheitszugabe in der Folienstärke und damit der Materialmehrverbrauch können
30 bei Einsatz dieses Verfahrens beträchtlich zurückgenommen werden. Diese Vorteile der Erfindung ermöglichen nicht nur die Verbesserung bestehender, sondern
35 auch die Schaffung neuer, zusätzlicher Produkte wie den vorstehend beschriebenen Bewässerungsschlauch.

Beispiele:

Um Mittel und Wege zu finden, die eine deutliche Verbesserung der Schweißgeschwindigkeit von dichten, festen Nähten bei sparsamem Energieeinsatz ergeben, waren
5 sehr materialintensive, langwierige Versuchsreihen notwendig, die iterativ zur Problemlösung führten.

Beispiel 1

Die Problemstellung besteht in der Optimierung der Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Schweißgut.
10 CO₂-Laser arbeiten im Infrarot-Bereich bei 10,6 μm . Der hohen Transmissionsrate des Polyäthylens in diesem Wellenlängenbereich wurde entgegengewirkt, indem der Kunststoff mit einem absorbierenden Additiv versehen bzw.
15 eingefärbt wurde. Art und Anteil der Beimischung entsprechend, ist dadurch die Absorption verstärkt und die Transmission reduziert worden. Solche Pigmente, wofür unter anderen Kohlenstoffpulver geeignet ist, absorbieren die Strahlung und leiten die Wärmebewegung des umgebenden Materials ein. Raster-Elektronen-mikroskopische
20 Untersuchungen zeigen, daß die Einbettung von Farbpigmenten aus Masterbatches oft unvollständig ist, so daß es an Agglomerationen zu Wärmestaus kommen kann. Diese verursachen lokale Depolymerisation; bei 335 bis 450°C verdampfende Abbauprodukte sprengen dann das zähflüssige Polymer aus dem Nahtbereich, woraufhin eine
25 zuverlässige Verschweißung nicht mehr erwartet werden kann. Durch Verwendung von Furnace-Ruß geringer Partikelgröße, hoher spezifischer Oberfläche bis 1000 m²/g und gleichmäßiger Verteilung im Polymer wurden diese
30 Erscheinungen ausgeräumt. Mit 1%-iger Rußbeigabe konnte vergleichsweise die Transmission einer 250 μm LDPE-Folie im Laserwellenbereich auf 35% gedrückt werden.

Beispiel 2

Ein weiterer wirtschaftlicher Fortschritt ist aufbauend auf vorstehend beschriebener Weiterentwicklung des Laserschweißens durch die folgende Innovation erreicht worden. Ausgehend von der gewonnenen Erfahrung, daß auch die erzwungene Absorption der Laserstrahlung im gefärbten Material über Wärmeleitung noch nicht zur vollständigen Energieverwertung führt, sollte eine Problemlösung gefunden werden, die Wärmeübertragung durch Leitung zu vermeiden. Erfindungsgemäß wird die Folie daher durch reine Strahlungsenergie und deren Absorption im Grundmaterial verschweißt. Es sind dazu in das transparente Material feine Metallpartikel in gleichmäßiger Verteilung eingearbeitet, die den energiereichen Laserstrahl mit zunehmender Eindringtiefe mehr und mehr auf-fasern. Wenn die Dopingierung richtig gewählt ist, geht kaum mehr Strahlung durch Transmission verloren. Vorzugs-weise wird zu diesem Zweck dem Thermoplast feiner Alu-schliff beigegeben, der bei der Extrusion zu Folie längs ausgerichtet wird. Damit ist eine größtmögliche Flächen-deckung schon bei einem geringen Mischungsanteil zu er-reichen. Die Alupartikel wirken als Streuzentren, da ihre Flächen einen ihrer Größe entsprechenden Bruchteil des Strahlenbündels ungerichtet in den als Bindemittel dienenden Kunststoff bis zum Auftreffen auf das nächste Partikel reflektieren usw. An Kanten werden die Strahlen gebrochen. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis sich die Strahlung trotz der geringen Absorptionsfähig-keit der Thermoplastmoleküle im Nahtbereich sukzessiv totgelaufen hat. Die Verfahrensgeschwindigkeit wurde so eingestellt, daß die eingestrahlte Laserenergie durch die beschriebene Vielfachstreuung und Folienführung vollständige Extinktion erfährt und dabei die Masse bis zum Schmelzpunkt plastifiziert. Fügt man nun die der-artig aufgeschmolzenen Nahtbereiche zweier Folien zusam-men , so erhält man eine hervorragende Schweißverbindung.

Weitere Beispiele der erfindungsgemäß geführten Wechselwirkung zwischen Strahlung und Folie enthält folgende Tabelle:

5	Folientyp	Stärke	Schweißverfahren	Leistung m/min
	PP	200 µm	Wärmekontakt	6
	PP, natur	400 "	Lichtstrahl	6
10	PE	200 "	Wärmekontakt	8
	LDPE, natur	200 "	Laser	15
	LDPE, TiO ₂	200 "	Laser	19
	LDPE, schwarz	300 "	Laser	21
	LDPE, mit Alu	300 "	Laser	35
15	MDPE, schwarz	200 "	Laser	24
	MDPE, schwarz und Alu	200 "	Laser	32
	MDPE, mit Alu schwarz	200 "	Laser	46
20	MDPE, mit Alu	200 "	Laser	60

Das Wirkungsprinzip ist also ein ganz anderes als durch Wärmeleitung von der Außenseite bei der herkömmlichen Verschweißung von thermoplastischen Stoffen.

25 Gegenstand der Erfindung ist die Tiefenwirkung durch erhöhte Absorption der eingestrahlten Energie. Es wurden dazu mehrere Wege beschrieben: durch Verteilung von stark absorbierenden Fremdpartikeln im Gefüge des Kunststoffes und von jenen ausgehende dreidimensionale Wärme-

30 leitung, durch Einbetten von Metallpartikeln, die eine Mehrfachreflexion mit fortschreitender Absorption bewirken sowie eine Kombination beider Maßnahmen. Die mehrfache Arbeitsgeschwindigkeit wird bei der Laserschweißung des erfindungsgemäß mit feinem Aluschliff

35 ausgerüsteten, für die Laserstrahlung sonst weitgehend transparenten, Kunststoffes erreicht, weil die Durchwär-

mung des Nahtvolumens nicht mehr abgewartet werden muß,
sondern das partielle Schmelzen des Polymers mit dem
Auftreffen des Strahls spontan einsetzt und über die
Einwirkstrecke andauert.

5

Da Energie wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit der
Thermoplaste nur langsam abfließt, regt die von den
Streuzentren mehrfach reflektierte IR-Strahlung die
Makromoleküle praktisch von allen Seiten gleichzeitig
10 und unmittelbar zum Schwingen an. Die Temperaturbewe-
gung erzeugt innerhalb von Millisekunden eine Schmelze
im bestrahlten Bereich. Die erfindungsgemäße Einbettung
von Streuzentren hat den Vorteil gegenüber früheren
Versuchen, Folien mit Laserstrahlung zu schweißen, daß
15 der Strahlengang vervielfältigt wird. Bis auf einen ge-
ringen Anteil an Remission an der Folienoberfläche kann
also die volle Laserleistung in Schwingungsenergie d.h.
Schmelzwärme umgesetzt werden: der Wirkungsgrad ist des-
halb wesentlich höher. Die Aluminiumpartikel selbst ab-
20 sorbieren nur in geringem Maße Energie und leiten wenig
Wärme an das Material ab.

Die Wirkungsweise der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.
25 Es zeigen

Figur 1 die Intensitätsverteilung im Laserstrahl und
dieser angepaßte Folienführung,

30 Figur 2 in perspektivischer Darstellung die Bündelung
sowie räumliche und zeitliche Führung zweier Laser-
strahlen und

Figur 3 ein typisches mit Hilfe des erfindungsgemäßen
35 Verfahrens aus der optimierten Folie hergestelltes
Produkt.

Mit der erfindungsgemäßen Steuerung des Verfahrens erreicht man also, daß auf der Vorwärmstrecke die schwächere IR-Strahlung im Mantel des Strahlenkegels auf die im Verhältnis zur Dicke großflächigen Metallschuppen auftrifft und in Richtung der Foliendicke fortlaufend aufgefasert und reflektiert wird. Auf dem Wege in die Fügeebene beeinflusst dann zunehmend tangential der heiße Kern das System. Der Strahlkern tritt auch noch im Walzenspalt hindurch, wobei nur die wenigen Mikrometer dicken Seitenkanten der Partikelstreuung verursachen und übt seine Tiefenwirkung über mehrere Millimeter bis zur vollständigen Extinktion aus. Dabei wird der erforderliche Rest an Schmelzwärme erzeugt, begleitet von fortschreitender Reflexion zwischen den Schuppen. Auf dieser Schweißstrecke durchdringen die Schmelzen der Folien einander und geben auf der anschließenden Kühlstrecke ihre Wärme an das benachbarte Material bzw. an die Umgebungsluft und Bandführung ab.

Der gebündelte Laserstrahl 1 in Figur 1 ist im Konvergenzbereich auf den Spalt zwischen den Walzen W1, W2 gerichtet, so daß er sich spitzförmig auf den beiden von den Walzen geführten Folien 2 abbildet. Auf diesen Hyperbelflächen werden die Folien vorgewärmt, bis sie auf ihrem weiteren Wege den heißen Kern einschließend auf der Schweißstrecke 4 zusammenlaufen.

Der Laserstrahl 1 weist über seinen Durchmesser d annähernd eine Verteilung der IR-Intensität I gemäß der Gauß'schen Glockenkurve auf d.h. bei einem schwachen Außenring eine hohe Energiedichte im Kern (cirka 10^7 Watt/cm²). Diesem Energieangebot steht ein hoher Bedarf an Schmelzwärme des Kunststoffes gegenüber. Um im Schmelzvorgang die Energieverteilung weitgehend auszunutzen, müssen ihr der Weg und die Verweildauer des Schweißgutes durch entsprechende Geometrie der Foliendführung angepaßt werden.

Die vollständige Ausschöpfung der Laserleistung erfolgt aber erst, wenn auch die Absorption im Kunststoff dem Energieprofil entsprechend ansteigt. Dazu ist die mechanische Anordnung gemäß Figur 1 derart dimensioniert worden, daß sie die Kunststoffmoleküle mit den eingelagerten Partikeln z.B. Aluschliff im Einwirkungsbereich des Laserstrahls um den Zentriwinkel Z dreht, d.h. gleichzeitig, daß der Auftreffwinkel des Laserstrahls mit den Folienbahnen auf diesem Umfangsweg von Z gegen Null im Walzenspalt geht.

In der Figur 2 ist als Beispiel eine Vorrichtung zum Verschweißen von Kunststoff-Bändern 2 mit Hilfe gebündelter Laserstrahlen dargestellt. Zwei Laserstrahlen 1 bilden mit ihren Achsen eine optische Ebene, in der die Bänder durch die Walzen W1, W2 zusammengeführt werden. Die Walzen sind zwischen den Sammellinsen S und ihren Brennpunkten im konvergenten Bereich angeordnet. Durch Verändern des Abstands zwischen den Sammellinsen und der Abbildung der Strahlen im Walzenspalt werden Nahtbreite und Schweißtiefe je nach Anforderungen eingestellt, der Abstand der Nähte voneinander ist durch Drehen der Linsen zu regulieren. Die Walzendurchmesser sind dem Querschnitt und der Intensitätsverteilung im Strahl derart angepaßt, daß die Folien 2 im Einwirkungsbereich des gebündelten Strahls erst eine Vorwärmzone durchlaufen, bevor sie in der optischen Ebene zwischen den Walzen miteinander verschweißt werden. Mit Hilfe von undurchlässigen Blenden b können der Strahlengang und damit die fortlaufenden Nähte unterbrochen werden, wenn z.B. für Bewässerungsschläuche Wasserauslässe benötigt werden. Zum seitlichen Nahtversatz durch nur zeitweiliges Auseinanderrücken, verbunden mit Unterbrechungen der Nähte sind die Linsen ebenfalls geeignet. Verschiedenartige Nahtmuster lassen sich so herstellen.

Da die Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 10,6 um nicht sichtbar ist, werden die zum Schweißen benötigten Elemente wie Umlenkspiegel, Strahlenteiler, Linsen 5 und Walzen im Probelauf mit Folie dem Schweißergebnis entsprechend justiert. Da aber industrielle Massenprodukte wie extrudierte Folien Dickenschwankungen aufweisen, erhielt die in Figur 2 vereinfacht dargestellte Schweißeinrichtung berührungslos arbeitende Temperaturfühler 3, die mehrere Regeleinrichtungen ansteuern. 10 Durch Vergleich der Wärmeabstrahlung der Nähte wird beim ersten Abgleich die optische Ebene 4 fixiert. Temperaturunterschiede zwischen Ober- und Unterseite der Nähte signalisieren Dickenunterschiede der Folien, worauf mit vertikalem Nachstellen der Walzen reagiert 15 wird. Ein optimales Schweißergebnis soll fortlaufend sichergestellt werden. Es liegt vor bei gleich starker Abstrahlung aller vier Nahtoberflächen. Auch dieser Wert wird elektronisch mit dem gespeicherten Kennfeld der Maschinensteuerung verglichen und z.B. bei steigender Tendenz (wegen höherer Laserleistung) die Schweißgeschwindigkeit erhöht. 20



Der in Figur 3 dargestellte Bewässerungsschlauch 5 veranschaulicht wie das erfindungsgemäße Verfahren eingesetzt werden kann. Basierend auf dieser Ausführungsform sind vielfache Varianten, auch mit mehreren Kammern und unterbrochenen Nähten, denkbar. Der Schlauch 5 besteht aus zwei an sich gleichartigen Bändern 2 aus Kunststoff, von denen in dieser Ausführungsform eines in Abständen 30 gelocht und mit einem schirmartigen Folienabschnitt 6 versehen ist. Diese Abdeckung bewirkt, daß aus dem Loch spritzendes Wasser nur tropfend abgegeben wird. Die Abdeckung 6 kann aufgeklebt oder im schraffierten Bereich 7 aufgesiegelt sein.

Patentansprüche

1. Verfahren und Folie zum Verschweißen von bandförmigem Material mit Laserenergie, wobei mindestens ein gebündelter Laserstrahl in die Fügeebene zweier zwischen Walzen zusammenlaufenden, zu verschweißenden Kunststoffbahnen gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
 - a) der Kunststoff eine thermoplastische Folie ist,
 - b) in den Kunststoff eingearbeitete Zuschlagstoffe die Umwandlung der eingestrahlten Laserenergie in Schmelzwärme verbessern,
 - c) die Kunststoff-Folien der Intensitätsverteilung im Laserstrahl entsprechend mit sich änderndem Einfallswinkel von teilweiser normaler Einstrahlung am Rande des Strahlenkegels bis zu tangentialer Einstrahlung im Kern des Strahls geführt werden,
 - d) der oder die Strahlen räumlich und zeitlich steuerbar sind,
 - e) die Walzen in ihrem Abstand zueinander und zur optischen Ebene verstellbar sind,
 - f) die Wärmeabstrahlung einer oder mehrerer Nähte an mindestens einer Oberfläche zur Steuerung der Schweißgeschwindigkeit herangezogen wird,
 - g) die Geschwindigkeit des Folientransports geregelt wird
 - h) die verschweißten Folien im direkten Anschluß an den Schweißvorgang abgekühlt und weiterverarbeitet werden.
2. Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vorzugsweise Polyolefine, insbesondere mitteldichte Polyäthylene eingesetzt werden.
3. Folie nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Kunststoff im Laserwellenlängenbereich absorbierende Partikel eingearbeitet sind, wie Si O_2 , Ti O_2 , Ca CO_3 , $\text{Al}_2 \text{O}_3$ oder Ruß.

4. Folie nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß in das Basismaterial die Strahlung reflektieren-
de Metallpartikel eingearbeitet sind.
- 5 5. Folie nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß diese Metallpartikel schuppenförmig gestaltet
und mit ihrer größten Erstreckung in Laufrichtung
der Folienbahn ausgerichtet sind.
- 10 6. Folie nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß bei Polyäthylen 2 Gewichtsprozent schuppenför-
miger Aluschliff eingesetzt ist.
- 15 7. Verfahren und Folie nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß zwei mit Metallschuppen durch-
setzte Folien in einem Walzenspalt so zusammenge-
führt werden, daß sie den Strahl umschließen und
ein seitliches Austreten des Strahls durch fort-
laufende Reflexion aufeinander verhindern.
- 20 8. Verfahren und Folie nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die in den Kunststoff eingear-
beiteten Metallschuppen zu Beginn der Strahleinwir-
kung die Transmission reduzieren und die einge-
25 strahlte Energie aufeinander reflektieren, anschlie-
ßend aber dem dann tangential eintretenden Strahl
nur noch die geringe Dicke entgegenstellen.
- 30 9. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Folien mit Hilfe zweier zeitweilig
unterbrochener bis fortwährend wirksamer Strahlen
zu einer schlauchartigen Bahn verbunden werden.
- 35 10. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

- a) eine oder beide Folienbahnen in Abständen gelocht werden,
- 5 b) die verschweißten Folien mit einer weiteren Bahn oder Abschnitten verbunden werden,
- c) schlauchartige Bahnen mit parallelen Kammern und streckenweise unterbrochenen Nähten gebildet werden,
- 10 d) die verschweißten Bänder in einstellbare Längen geschnitten werden und
- e) das geschweißte Produkt aufgewickelt wird.






Fig. 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0126787

Nummer der Anmeldung

EP 83 10 5219

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 2)
A	DE-A-1 479 239 (FARBWERKE HOECHST AG) * Beispiel 3; Anspruch 5 *	1-3	B 29 C 27/02 B 23 K 26/00
A	AT-B- 289 377 (WINDMÖLLER & HÖLSCHER) * Seite 2, Zeilen 4-8, 15-21, 49-54; Figur *	1,2,9	
A	US-A-3 596 045 (K.-H. STEIGERWALD et al.) * Spalte 1, Zeilen 25-30; Spalte 2, Zeilen 18-26 *	1	
A	Patent Abstracts of Japan Band 5, Nr. 193, 9. Dezember 1981 & JP-A-56-114590	1	
A,D	DE-A-2 647 082 (UNION CARBIDE CORP.) * Seite 9, Zeilen 1-14; Seite 12, Zeilen 25-27; Figur 1 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 2) B 29 C 27/00 B 23 K 26/00
A	US-A-3 974 016 (V.E. BONDYBEY) * Zusammenfassung; Figur 1 *		
A,D	DE-B-2 826 856 (WINDMÖLLER & HÖLSCHER)		
A,D	DE-A-1 629 219 (WINDMÖLLER & HÖLSCHER)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 24-08-1983	
		Prüfer BRUCK	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0126787

Nummer der Anmeldung

EP 83 10 5219

Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 7)
A	FR-A-1 465 204 (SIEMENS & HALSKE AG) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 24-08-1983	Prüfer BRUCK
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			